PERFORADO 10

Ladrillo Perforado de arcilla cocida.
Colocación con junta de mortero de 1 cm. de espesor



APLICACIONES

- Cerramientos de fachada.
- Paredes separadoras.
- Tabiquería interior.
- Muros portantes.

VENTAJAS

- Tamaño tradicional y manejable.
- Altas prestaciones acústicas.
- Paredes resistentes mecanicamente.
- Alta protección frente al fuego.

RENDIMIENTOS

- 35,65 ud/m²
- 53,65 Kg mortero/m²
- 9,47 litros agua/m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidades	Norma y aclaraciones
Resistencia a compresión	f_b	15	N/mm²	**DB-SE Seguridad Estructural**
Reacción al fuego	-	A1	-	**DB-SI Seguridad en caso de Incendio** Valores obtenidos de la tabla F1 del Anejo F del DB-SI (1) Enfoscado en ambas caras con 1,5 cm de mortero. (2) Guarnecido en ambas caras con 1,5 cm de yeso.
Resistencia al fuego (1)	-	REI 180	-	
Resistencia al fuego (2)	-	EI 240	-	
Aislamiento acústico	R_A m	45,00 180,00	dBA Kg/m²	**DB-HR Protección frente al Ruido** Valores obtenidos mediante cálculo con la Herramienta Silensis. Guarnecido ambas caras con 1,5 cm de yeso
Conductividad equivalente de muro (3)	λ	0,478	W/mK	**DB-HR Ahorro de Energía** Valores obtenidos mediante cálculo por elemento finitos UNE 136021:2016 (3) Cálculos sin revestimientos ni resistencias térmicas superficiales.
Resistencia térmica de muro (3)	R	0,230	m²K/W	

PRESENTACIÓN



Código	Descripción	Dimensiones	Kg/ud	ud/m²	ud/palet	Kg/palet	m²/palet
000732	PERFOR.AL. ACUSTICO 10 (45dBA)	245x100x110	2,05	36,65	360	738	9,82

Rev. 23-02-2017

ceramicasampedro.com
+34 941 44 80 97
info@ceramicasampedro.com
Avda. Entrena, 38. 26140 Lardero (La Rioja, España)