# Hoja de datos del producto
# Rissan®

| | |
|---|---|
| Actualizado el: | 24.06.2021 |
| Fabricante: | SIGA |
| Modo de empleo e instrucciones de colocación: | véanse las instrucciones de uso |
| Estructura: | Película especial reforzada de PE, estirable, verde-transparente con adhesivo de alto rendimiento SIGA |
| Unidad del embalaje: | Rissan 60 — 10 rollos / caja de cartón<br>Rissan 100 — 6 rollos / caja de cartón<br>Rissan 150 — 4 rollos / caja de cartón |

Propiedades:

| | | Normas | Unidades | Valores |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | Longitud / anchura | Rissan 60<br>Rissan 100<br>Rissan 150 | m | 25 / 0.06<br>25 / 0.10<br>25 / 0.15 |
| Resistencia a las temperaturas | | | °C | de -40 °C<br>a +100 °C |
| Temperatura de procesamiento | | | °C | a partir<br>de -10 °C |
| Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión $s_d$ | | EN 1931 | m | 40 |
| Estanqueidad<br>Coeficiente de paso de las juntas<br>Permeabilidad al aire de referencia en relación con la longitud | valor a<br>valor $Q_{1000}$ | EN 12114 | $m^3/(hmdaPA2/3)$<br>$m^3/(mh)$ | < 0.1<br>≤ 0.25 |
| Resistencia al pelado | | DIN 4108-11 | | cumplida |
| Resistencia al pelado al envejecer | | DIN 4108-11 | | cumplida |
| Resistencia al envejecimiento | Alta duración de la fuerza de pegado, no puede secarse ni agrietarse, puesto que no contiene caucho, resina ni disolventes, contribuye a que los movimientos en las obras sean fiables y duraderos | | | |
| Capacidad de almacenamiento | ilimitada | | | |
| Requisito para un pegado seguro | La superficie debe estar seca, cerrada, ser plana, tener capacidad de carga y estar libre de polvo y grasas, así como no repeler el pegamento. Antes de pegar, deben limpiarse las superficies y realizarse pruebas de pegado. | | | |