MALLA DE FIBRA DE VIDRIO FV80

COMPOSICIÓN

Urdimbre:	Hilo de fibra de vidrio (Glass fiber yarn) de 68 Tex.	
Trama:	Hilo de fibra de vidrio (Glass fiber Roving) de 300 Tex.	
Acabado:	Resina en emulsión acrílica antialcalina.	
Peso/m2 sin acabar:	68 gramos	
Peso/m2 con acabado:	80 gramos	
Distribución en 100 mm:	Urdimbre:	20x2
	Trama:	15x1
Color:	Blanco	
Luz:	5X5mm	

DESCRIPCIÓN

Malla de fibra de vidrio, tejida, con protección antialcalina, utilizada para evitar las posibles tensiones en el fraguado y secado de los morteros de revocos. También es utilizada para el refuerzo del mármol y granito para evitar la roturas en la manipulación de estos materiales.

APLICACIONES

- Refuerzo de morteros tradicionales en superficies y determinados puntos; Las esquinas, juntas de unión entre diferentes materiales de construcción, reduciendo considerablemente el riesgo de fisuración.
- Colocada sobre materiales prefabricados; planchas de poliestireno, yeso, pavimentos continuos y pinturas.
- Refuerzo de mármol y granito

CARACTERISTICAS

a) La malla FV70 ofrece una resistencia a la tracción de alto rendimiento, que según los análisis de Intertex indican los siguientes resultados;

Dirección longitudinal de la malla es de;	1.820Kg/m2
Dirección transversal de la malla es de;	2.190Kg/m2

PRESENTACION

Construcción;	Rollos de 50 m2 (50 m lineales por 1 m de ancho)
Mármol y granito;	Rollos de 125 m lineales por 0,30 / 0,60 / 0,90 / 1,00 / 1,20 / 1,30 / 1,40 / 1,50 / 1,60 / 1,70 / 1,80 m de ancho)

MODO DE EMPLEO

Cuando se utilice con morteros

Soporte: El soporte deberá estar limpio, sano y exento aceites, polvo, partes desconchadas o mal fijadas.

Colocación de la malla:

Aplicar una primera mano de mortero y cuando aún esté fresco, sobreponer la malla con una llana lisa, presionando desde el centro de la malla hacia los costados. Proceder a la aplicación de la segunda mano de mortero después de que la primera haya endurecido.