



Baumit GranoporTop (Revoco resina sintética)

Revoco orgánico



- **Revoco decorativo**
- **Resistencia, con algicidas y fungicidas**
- **Contra la suciedad**

Producto

Revoco húmedo de acabado de capa fina, listo para su empleo.Revoco para fratasar con textura rasgada o estriada para exterior. Probado de acuerdo con ETAG 004. Componente del sistema de aislamiento térmico exterior:

- Baumit SATE con EPS

Composición

Ligantes orgánicos, sustancias minerales de relleno, pigmentos blancos y de color, fibras, aditivos, agua.

Propiedades

Resistente a la intemperie, altamente hidrófugo, abierto a la difusión, lavable, de coloración brillante, alta absorción mecánica y fácil aplicación (manual o a máquina).

Uso

Protección y decoración de fachadas sobre Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior, revocos minerales antiguos y nuevos, morteros adhesivos y hormigón.

Datos Técnicos

Adherencia:	> 0.3 MPa
Valor µ:	aprox. 110 - 140
Densidad bruta:	aprox. 1.8 kg/dm³
Valor sd:	0.22 - 0.28 m Para un espesor de 2 mm
Valor V:	V2
Valor W:	< 0.1 kg/(m².h^[0,5]) W3
Paleta de color:	Life - Acryl (2-9)

	GranoporTop k1,5	GranoporTop k2	GranoporTop k3	GranoporTop Rille2
Arido	1.5 mm	2 mm	3 mm	2 mm
Consumo	aprox. 2.5 kg/m²	aprox. 2.9 kg/m²	aprox. 3.9 kg/m²	aprox. 2.6 kg/m²
Rendimiento	aprox. 10 m²/cubo	aprox. 8.6 m²/cubo	aprox. 6.4 m²/cubo	aprox. 9.6 m²/cubo

	GranoporTop Rille3
Arido	3 mm
Consumo	aprox. 3.6 kg/m²
Rendimiento	aprox. 6.9 - m²/cubo

Life COLORED BY BAUMIT

Forma de entrega

Cubo 25 Kg, 1 Pal. = 24 Cubos = 600 Kg

Baumit S.L.
C/ Puerto de Cotos, 16. P.I. Las Nieves 28935 Móstoles (Madrid) - www.baumit.es - info@baumit.es

Almacenamiento

Almacenable durante 12 meses en un lugar seco, fresco, protegido contra heladas y cerrado.

Aseguramiento de la Calidad

Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.

Clasificación de Sustancias químicas

Podrá obtener la clasificación detallada según la ley de sustancias químicas (artículo 31, anexo II del decreto Nº 1907/2006 del Parlamento y Consejo de la Unión Europea del 18-12-2006) en la hoja de datos de seguridad incluida en la página web www.baumit.com.

Base

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, sin hielo, polvo, eflorescencias ni partes sueltas. Debe ser no hidrófuga y resistente.La planeidad de la pared ha de cumplir la normativa europea UNE 18202.

Adecuado sobre:

- Bases minerales, por ejemplo revocos y enfoscados.
- Revocos antiguos, hormigón.
- Enfoscados ligados orgánicamente (por ejemplo, enfoscados sin cemento Baumit PowerFlex).

Inadecuado para:

- Revocos de cal fresca
- Materiales sintéticos y resinas
- Películas de barniz y aceite
- Pinturas al temple
- Pinturas a la cal
- Madera
- Metal

Tratamiento previo de la Superficie de aplicación

- Compactar las superficies que puedan desprender cal o arena (p. ej. con la imprimación Baumit PutzFestiger, tiempo de espero mínimo 14 días ó Baumit TiefenGrund tiempo mínimo de espera 12 horas).
- Retirar de modo mecánico la película formada.
- Eliminar los residuos de aceite de desencofrado del hormigón con vapor caliente o algún producto comercial especial para retirar el aceite de desencofrado.
- Limpiar las superficies sucias.
- Tratar las superficies de aplicación afectadas por algas con un producto especial (p. ej. solución Baumit Sanier Lösung).
- Eliminar de modo mecánico la capa base que se encuentre mal adherida.
- Cubrir con un mortero (p. ej. mortero Baumit MultiContact MC 55 W) las superficies minerales de pegado defectuoso o agrietadas y, si fuera necesario armar con malla de fibra de vidrio Baumit StarTex.

Todas las superficies de aplicación se deberán imprimar con base universal Baumit UniPrimer (dejar secar al menos 24 horas).

Aplicación

- 1 x imprimación Baumit UniPrimer (cobertura completa y uniforme)
- 2 x imprimación Baumit UniPrimer (sobre superficies minerales de aplicación reparadas)
- Después de que la imprimación universal Baumit haya estado secando durante un mínimo de 24 horas (por cada una de las imprimaciones aplicadas), se podrá aplicar el revoco Baumit GranoporTop.
- 1 x revoco Baumit GranoporTop

Antes de su aplicación, el revoco Baumit GranoporTop se mezclará por completo con la ayuda de un mezclador-agitador.Dado el caso, la consistencia del preparado se podrá ajustar mediante el añadido de una pequeña cantidad de agua (como máximo 1% de agua limpia).El revoco se colocará en su totalidad con la ayuda de una llana inoxidable o se proyectará con una máquina de revoco; se raspará hasta que alcance una textura granulada e inmediatamente se fratasará con la ayuda de una llana sintética.
No mezclar con otras pinturas. Trabajar de manera uniforme e ininterrumpida.

Indicaciones y observaciones de carácter general

Durante el tratamiento y el procedimiento de unión, la temperatura del aire, de los materiales y de la base deberá ser superior a 5 ° C e inferior a +30ºC.Se deberá proteger la fachada frente a irradiación solar directa, lluvia y vientos fuertes (mediante, por ejemplo, una red protectora de andamiaje). La alta humedad del aire y/o las bajas temperaturas pueden alargar sensiblemente el tiempo de secado y provocar la pérdida de uniformidad en el color.La uniformidad del color sólo se podrá garantizar dentro de una misma remesa de productos.El estado de la superficie de aplicación, la temperatura y la humedad del aire influyen sustancialmente en el desarrollo de los colores.
Es indispensable mezclar productos de distintas remesas antes de comenzar a emplearlos.
El revoco Baumit GranoporTop ofrece un valor añadido para la protección de la fachada contra el crecimiento de algas y hongos. Además se puede reforzar si fuera necesario (por ejemplo en caso de humedad y precipitaciones elevadas, proximidad a zonas de agua, superficies verdes y forestales, etc.). Aunque no se llega a garantizar la ausencia de algas y/o hongos.
Los áridos utilizados en los revocos para fachadas Baumit, son productos naturales, por lo que pudieran apreciarse algunos áridos más oscuros, lo cual no sería debido a una merma en la calidad, sino al carácter natural de dichos áridos.
Cuando se emplea en sistemas de aislamiento térmico exterior, el valor de luminosidad no puede ser inferior a 25.
Medidas de seguridad: Proteger los ojos y la piel, así como el entorno de las superficies de revestimiento, en especial cristal, cerámica, ladrillo cocido, piedra natural, barniz y metal.Aclarar las posibles salpicaduras con agua abundante, no esperar a que el revoco se seque o endurezca. Limpiar inmediatamente con agua las herramientas y aparatos utilizados.

Nuestras recomendaciones para una correcta aplicación, facilitadas por escrito y verbalmente con el objetivo de apoyar al vendedor/aplicador, en base a nuestras experiencias, conocimientos y prácticas actuales, no son vinculantes y no generan ninguna relación jurídica contractual ni obligaciones adicionales. No eximen al comprador de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto.

Baumit S.L.
C/ Puerto de Cotos, 16. P.I. Las Nieves 28935 Móstoles (Madrid) - www.baumit.es - info@baumit.es
baumit.com