FRISO DE ABETO

Panel sándwich ONDUTHERM® formado por:



1 Cara superior

Tablero aglomerado con tratamiento hidrófugo en toda su masa.
Espesores: 19 y 16 mm.

2 Núcleo aislante

Poliestireno extruido*de ≈35 Kg/m^3 de densidad.
Con sistema de encaje machihembrado.
Espesores: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 y 200 mm.
* Consultar disponibilidad de lana de roca o fibra de madera.

3 Cara inferior

Tablero de friso de abeto de primera calidad.

Acabados: Natural (sin barnizar), barnizado (Incoloro, Miel y Nogal).

Formato de friso abeto:







Referencia	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Peso (Kg/m²)	Transmitancia térmica (W/m²k)
H19+A40+FAN10	2.500	600	69	18,73	0,67
H19+A60+FAN10	2.500	600	89	19,43	0,48
H19+A80+FAN10	2.500	600	109	20,13	0,38
H19+A100+FAN10	2.500	600	129	20,83	0,31
H19+A120+FAN10	2.500	600	149	21,53	0,26
H19+A140+FAN10	2.500	600	169	22,23	0,23
H19+A160+FAN10	2.500	600	189	22,93	0,20
H19+A180+FAN10	2.500	600	209	23,63	0,18
H19+A200+FAN10	2.500	600	229	24,33	0,16
H16+A40+FAN10	2.500	600	66	16,72	0,68
H16+A60+FAN10	2.500	600	86	17,42	0,49
H16+A80+FAN10	2.500	600	106	18,12	0,38
H16+A100+FAN10	2.500	600	126	18,82	0,31
H16+A120+FAN10	2.500	600	146	19,52	0,27
H16+A140+FAN10	2.500	600	166	20,22	0,23
H16+A160+FAN10	2.500	600	186	20,92	0,20
H16+A180+FAN10	2.500	600	206	21,62	0,18
H16+A200+FAN10	2.500	600	226	22,32	0,17

Estos valores se presentan a modo orientativo ya que pueden variar por motivo de tolerancias, recomendándose consultar la ficha técnica o con el Dpto. Técnico: 94 636 18 65 / tecnico@onduline.es.