Tabla comparativa OSB 3 vs Tablero Hidrófugo

	OSB 3 Swiss Krono	Tablero Hidrófugo (aglomerado P5/P7)
Uso	**Estructural** (EN 300 – clase 2, ambientes húmedos)	P5: no estructural · P7: estructural limitado
Capacidad de carga	**Altas cargas certificadas** · hasta 500 mm entre apoyos con 18 mm	Menor capacidad de carga, sin tablas oficiales de uso estructural
Deformación (flecha)	Controlada a **L/300 – L/400**	Normalmente L/200 – L/300
Clasificación al fuego	Euroclase **D-s2,d0** estándar (hasta **B-s2,d0** con tratamiento)	Euroclase **D-s2,d0** estándar
Humedad	Apto para ambientes húmedos · estructural	Apto para húmedo pero no siempre estructural
Peso	~600–650 kg/m^3 (más ligero)	~700–750 kg/m^3 (más pesado)